

AKRILA KRĀSA GRĪDAI GOLFÄRG V

Tehniskie dati:

Krāsa	Balta, tonēšana pēc katalogiem NCS, Symphony, Monicolor, RAL
Iepakojums	0,9; 0,94; 1; 2,7; 2,82; 3; 9; 9,4 un 10 L
Materiāla patēriņš	6 – 8 m ² /l
Saistviela	Akrila latekss
Šķīdinātājs	<i>simbols</i>
Blīvums	1,1
Viskozitāte	91 KU
Sausais atlikums	27 % tilpuma
Žūšanas laiks	pārkrāsošana pēc 3 stundām
Spīdums	35 vienības
Uzglabāšanas noteikumi	Sargāt no sasalšanas!
Ugunsdrošība	ugunsdrošs
Uzklāšanas veids	<i>simboli</i>

Materiāla tips

Golfvärg V – pusspīdīga akrila lateksa krāsa, kas paredzēta betona un koka grīdu krāsošanai, kas pakļautas vidēji normālai nodiluma slodzei.

Pielietošanas sfēra

Golfvärg V pielieto grīdu apdarei kurtuvēs, pagrabos, atpūtas telpās un tamlīdzīgās vietās, kur grīda būs pakļauta vidēji normālai nodiluma slodzei. Ja vēlaties iegūt skaistāku, interesantāku un daudzkrāsaināku pārklājumu, izmantojiet pārslas Beckers Golfvflingor un pārklājiet nobeigumā ar laku Golv Klarlack V, kas piešķirs virsmai lielāku spīdumu un lielāku nodilumizturību (sk. atbilstošos aprakstus). Grīdu apstrādei garāzās un telpās ar paaugstinātu mitrumu rekomendējam izmantot Beckers Starka Golv sistēmu (sk. atbilstošos aprakstus).

Specifiskās īpašības

Krāsošanas un žūšanas laikā, krāsa izdala ļoti nelielu smaržu. To ir viegli uzklāt un tā ātri žūst. Pie krāsotu virsmu pārkrāsošanas nav risks, ka pacels iepriekšējo krāsas kārtu. Dotajam pārklājumam ir augsta noturība pret petrolejas, eļļas un tauku traipu iedarbību.

Krāsošana

Virsmas sagatavošana.

Betona grīda: jaunu betona grīdu var krāsot ne ātrāk, kā pēc 2 mēneša. Tauku un eļļas traipus noņemiet ar speciāliem attaukošanas līdzekļiem. Cementa mīksto virskārtu noņemiet ar slīpmašīnu, kodinot ar sālsskābes šķīdumu (1 daļa skābes un 4 daļām ūdens). Uzklājiet šķīdumu grīdai uz 15 minūtēm, pēc tam rūpīgi nomazgājiet ar ūdeni un izžāvējiet.

Uzmanību! Strādājot ar skābi, izmantot cimdus un nepieļaut tās nokļūšanu uz sejas un roku ādas, apģērba un apaviem. Sargājiet metāla priekšmetus no skābes tvaiku iedarbības. Nogruntējiet virsmu ar krāsu Golfvärg V, kas atšķaidīta apmēram ar 50 % ūdens.

Beigu krāsošana.

Uzklājiet 1 vai 2 kārtas krāsu Golvfärg V. Baltu krāsu nepieciešams pārklāt ar laku Golv Klarlack V, lai iegūtu lielāku nodilumizturību un pasargātu no smērēšanās.

Pārkrāsošana

Virsmas sagatavošana.

Agrāk krāsotas virsmas: nomazgājiet virsmu ar Beckers Målvätt un noskalojiet ar ūdeni. Iespējami spīdīgos krāsas plankumus nepieciešams apstrādāt ar smalkgraudainu smilšpapīru.

Beigu krāsošana: uzklājiet 1 vai 2 kārtas krāsu Golvfärg V.

Krāsas atšķaidīšana

Ūdens.

Uzklāšana

Ar otu vai rullīti. Pirms krāsošanas virsmu iztīrīt ar putekļsūcēju.

Instrumentu tīrīšana

Instrumentus mazgāt ar ūdeni uzreiz pēc darba beigšanas.

Uzmanību!

Nerekomendējas krāsot virsmas ar temperatūru zemāku par +5° C.