



RŪSU PĀRVEIDOJOŠA GRUNTSKRĀSA ROSTSKYDDSGRUND O

Tehniskie dati:

Krāsa	oksīdsarkana
Iepakojums	0,5; 1 un 3L
Materiāla patēriņš	6-7 m ² /L
Saistviela	alkīds
Šķīdinātājs	vaitspirts
Blīvums	1,3
Viskozitāte	270 cP
Sausais atlikums	47 % apjoma
Žūšanas laiks	Nelīp pēc 2 stundām, pārkrāsošana pēc 4 stundām
Uzglabāšanas noteikumi	Sargāt no bērniem!
Ugunsdrošība	Klase 2b
Uzklāšanas veids	ota, pulverizators, rullītis

Materiāla tips

Rostskyddsgrund O ir alkīdu bāzes gruntskrāsa ar dziļu iedarbību, kas ar ķīmiskiem līdzekļiem efektīvi aptur iesākušos rūsēšanu, kā arī novērš rūsas parādīšanos uz metāla virsmām.

Pielietojuma sfēra

Lieto gan stipri sarūsējušām neapstrādāta metāla virsmām, gan dzelzs margām u.c. dzelzs izstrādājumiem. Pēc gruntēšanas ar Rostskyddsgrund O nedrīkst lietot krāsas, kuru sastāvā ir stiprāki šķīdinātāji par lakbenzīnu vai alifatnaftu.

Specifiskās īpašības

Rostskyddsgrund O satur cinka fosfātu u.c. vielas, kas kalpo kā rūsas pārveidotājs. Izstrādājums spēj pārveidot esošo rūsu un novērst jaunas rūsas rašanos. Rostskyddsgrund O nesatur svīnu vai citus bīstamus pigmentus. Rostskyddsgrund O gruntskrāsa salīdzinoši ātri nožūst.

Virsmas apstrāde.

Virsmu attīrīt no tauku un eļļas plankumiem, nomazgājot to ar vaitspirtu. Rūsu un citus netīrumus notīrīt ar drāšu birsti. Pēc tam mazgāt ar vaitspirtu vai Förtuning AR.

Notīrītās virsmas gruntēt ar Rostskyddsgrund O, sevišķi rūpīgi apstrādāt malas un locījumu vietas. dažreiz nepieciešams klāt divas kārtas.

Pārkrāsošana

Virsmu var pārkrāsot ar krāsām Metallgrund & Täck, Plättakfärg, Elegant Lackfärg; Akrylatfärg vai Beckerplast (iekšdarbu apdarei). Sastāvs atšķaidās ar vaitspirtu vai šķīdinātāju Förtuning AR.

Instrumentu tīrīšana

Instrumentus attīra ar vaitspirtu vai šķīdinātāju Förtuning AR.

